




Technisches M.B. Nr. **0642-D**

ENERGY SPRAY LINE

EL085 – ESL UHS FADE-OUT BLENDER



Spritzfertig



Lufttrocknung bei 20° C:
1-5 Minuten

BESCHREIBUNG

Spritzfertiges Blender zum Beispritzen der UHS Decklacke.

ANWENDUNGSGEBIET

Speziell im Karosseriebereich, um die lösemittelhaltigen UHS Klarlacke sowie Decklacke beizuspritzen.

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Anwendung weil spritzfertig (Sprühdose)
- Nach Beispritzen direkt auftragbar
- Schnellabdunsten
- Hohes Lösevermögen, um die Angleichung des Beispritzens zu ermöglichen

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

HYDROFAN Basislack + MACROFAN UHS CLEARCOATS Klarlacke oder MACROFAN MAC4 Decklack auftragen.

VERARBEITUNG

Spritzverarbeitung

Spritzfertig. Vor Gebrauch 1-2 Minuten gut schütteln.
Gleich nach dem Beilackieren auftragen.

Spritztemperatur: 15-30° C

Anzahl der Gänge: 1-2 auf die gleichmäßige Abtönung sowie auf die angrenzende Stelle

Spritzabstand: 20-25 cm

DIR 2004/42/CE: Speziallacke IIB/e – VOC spritzfertig 840 g/l

Das spritzfertige Produkt hat höchstens einen VOC-Gehalt von 840 g/l

TROCKNUNG


Lufttrocknung bei 20°C

1-5 Minuten

Polierbar nach der Lackdurtrocknung, wenn nötig.

BEMERKUNGEN

Nicht direkt auf den Mattbasislack HYDROFAN, sondern auf die Klarlacke MACROFAN UHS CLEARCOATS und auf den Decklack MACROFAN MAC4 auftragen.



ACHTUNG: Nach dem Gebrauch die Sprühdose umdrehen und den verbliebenen Rest im Abgaberöhrchen versprühen, um vor dem nächsten Gebrauch Verstopfungen während der Lagerungszeit zu vermeiden.

LAGERBESTÄNDIGKEIT BEI 20°C: 24 Monate

Technisches M.B. Nr. 0642-D
STAND 10/2008

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.