



Produkt - Information

1K-EP Schnellhaftgrund

Art.-Nr. 20-201-11 Weiss

Art.-Nr. 20-202-11 Grau

Datum

17.04.2020

1K- EP Schnellhaftgrund ist ein 1K Grundierfüller mit aktivem Korrosionsschutz und guter Haftung auf Stahl, Zink, Aluminium und Edelstahl.
Überlackierbar mit allen SWIN Decklacken.

Farbton	Weiss und Grau		
Mischungsverhältnis	---		
Härter	---		
Verdünnung	SWIN-Waschverdünnung 7798		
Spritzviskosität bei 20 °C	18-20 s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-5 bar	1,3-1,5 mm	1-2
Airless / Airmix	ca. 100-150 bar	11-15, 20-60°mm	1
Topfzeit			
Schichtstärke / Trockenfilm	1-2 gleichmäßig geschlossene nasse Spritzgänge (ca. 20-30µ)		
Abluftzeit	20-30 Min.		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest
20 °C	20-30 Min.	10 Min.	25-30 Min
60°C	5-10 Min.	5 Min.	5-10 Min.
			ca. 30 Min.
			ca. 10 Min.

Hinweise:

Eloxiertes Aluminium und Edelstahl besonders sorgfältig reinigen und schleifen.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.

Nicht mit Polyestermaterialien überarbeiten.

Altackierung vor der Bearbeitung prüfen.

Der Untergrund muß sauber, trocken sowie staub-, rost-, öl- und fettfrei sein.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:: leicht entzündbar
gesundheitsgefährlich
ätzend

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxis-Richtwerte. Werkstoff, Applikationstechnik und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Gefahrenhinweise und gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten.