Produkt – Information

2K-HS-Express-Füller

Art.-Nr. 20-109-5 Hellgrau
Art.-Nr. 20-110-5 Schwarz

Datum

17.04.2020

Schnelltrocknender 2K-HS-Express-Füller. Sehr gute Schleifbarkeit und optimaler Decklackstand. Der SWIN-2K-Füller ist durch unterschiedliche Verdünnerzugabe dickschichtig als Schleiffüller, oder auch als Nass-in-Nass-Füller zu verwenden. Er wird besonders für die Verarbeitung auf kleineren Flächen, wie PKW und LKW-Teillackierungen empfohlen.

Farbton	Hellgrau, Schwarz		
Mischungsverhältnis Vol.	5:1 Volumen		
Härter	30-100-x normal, 30-200-x kurz und 30-300-1 Express		
Verdünnung	SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang		
Spritzviskosität bei 20 °C	18-20 s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-5 bar	1,3-1,5 mm	2-3
Airless / Airmix	ca.100-150 bar	11-15, 20-60°	2
Topfzeit	1-2 h, je nach Härter und Temperatur		
Schichtstärke / Trockenfilm	30-150 µm, je nach Anwendung		
Ablüftzeit 20 °C	ca. 5 min zwischen den Spritzgängen		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
20 °C	als Nass-in-Nass-Füller nach 30-40 min überspritzbar, Schleifbar nach 3-5 h, je nach Schichtstärke und Temperatur Bei einer Trockenzeit von mehr als 12 h, muss der Füller unbedingt geschliffen werden		

Hinweise:

Mit allen SWIN-2K-Lacken überarbeitbar. Optimaler Korrosionsschutz im Aufbau mit Etch Primer 10-212-10.
Der Etch Primer darf erst nach vollständiger Durchtrocknung (mind. 1 Std. bei 20°) überlackiert werden.
Mit SWIN-Zweischicht-Basislack erst nach **vollständiger** Durchtrocknung überarbeiten.
Der Basislack muss unbedingt mit Universalverdünner normal 60-101-6 eingestellt sein.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.

Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxis-Richtwerte. Werkstoff, Applikationstechnik und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Gefahrenhinweise und gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten.