



Produkt - Information

2K-HS Premium Decklack

Binder SW 2000

Datum

17.04.2020

2K-HS Premium Decklack für die Teil- und Ganzlackierung von Nutzfahrzeugen, Bussen und Pkws. Exzellenter Verlauf, hohe Oberflächenhärte, Vergilbungs- und Wetterbeständigkeit, sowie chemische und mechanische Belastbarkeit. Weiterhin zeichnet sich der Decklack durch hervorragende Polierfähigkeit aus.

Farbton	Nach Farbtondatenbank		
Mischungsverhältnis Vol.	2:1		
Härter	30-100-x normal, 30-200-x kurz, 30-300-1 Express		
Verdünnung	SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang		
Spritzviskosität bei 20 °C	18-22 s 4 mm D		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-5 bar	1,3-1,5 mm	2
Airless / Airmix	---	---	---
Topfzeit	3-4 h		
Schichtstärke / Trockenfilm	40-60 µm		
Abluftzeit	10 min zwischen den Spritzgängen und vor Ofentrocknung		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest
	20 °C	45-60 min	5-6 h
	60 °C	30-45 min nach Abkühlen, je nach Härtertyp	
	montagefest	ca. 20 h	

Hinweise:

Die Verarbeitung mit Expresshärter 30-300-1 ist nur für Spot-Repair geeignet !!!

Bei Trockenzeiten über 24 h ist vor dem Überlackieren ein Zwischenschliff erforderlich.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.