



# Produkt - Information

## Zweischicht-Basislack silber

Art.-Nr. 90-9006-x

90-9007-x

Datum

25.06.2015

Für hochwertige Lackierungen im Metallic-Bereich.  
Spritzsichere und leichte Verarbeitung,  
muß mit SWIN-2K-Klarlack überlackiert werden.

|                             |  |              |             |
|-----------------------------|--|--------------|-------------|
| Farbton                     | RAL 9006, RAL 9007   |              |             |
| Mischungsverhältnis         | mit 10 % 2K-Härter mischen, dann <b>1:1</b> mit SWIN-Universalverdünnung |              |             |
| Härter                      | 30-100-x normal, 30-200-x kurz   |              |             |
| Verdünnung                  | SWIN Universalverdünnung kurz, normal oder lang                          |              |             |
| Spritzviskosität bei 20 °C  | 15-18 s 4 mm D   |              |             |
| Verarbeitung                | Spritzdruck  | Spritzdüse   | Spritzgänge |
| Luft / Fließbecher          | 3-4 bar  | 1,4-1,6 mm   | 2           |
| Airless / Airmix            |  |              |             |
| Topfzeit                    | 1 Arbeitstag   |              |             |
| Schichtstärke / Trockenfilm | 20-25 µm   |              |             |
| Ablüftzeit                  | 10-15 min  |              |             |
| Trocknung                   | überspritzbar  | staubtrocken | griffest    |
| Objekttemperatur 20 °C      | 15-20 min  |              |             |

**Hinweise:** Der Untergrund sollte einheitlich im Farbton sein.  
Nicht auf thermoplastischen Altlackierungen anwenden.  
Nur auf geschliffenen Untergründen oder in Verbindung mit EP-Füller oder Sealer anwenden.  
Nach Ablüften Nass-in-Nass ohne Zwischenschliff – innerhalb von 8 h - mit Klarlack überlackieren.

Kennzeichnung gemäß Verordnung  
(EG) Nr. 1272/2008:

entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.