










Q 40-225

2K-HS Unifiller







Merkmale

40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 ist ein schnelltrocknender, universell einsetzbarer Schleif- und Nass-in-Nass-Füller in einem. Universelle Haftung: Einsetzbar direkt auf Stahl, Eisen, Aluminium und verzinkten Untergründen sowie auf im Fahrzeugbereich üblichen Kunststoffen (z. B. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, GfK). Zudem können intakte, tragfähige KTL-Beschichtungen ohne vorheriges Anschleifen überlackiert werden. 40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 kann innerhalb von 5 Tagen ohne Zwischenschliff überlackiert werden. Universelle Verarbeitung: Sowohl als Schleiffüller als auch Nass-in-Nass-Füller einsetzbar. Somit werden die Produkteigenschaften eines Schleif-, Nass-in-Nass- und Kunststofffüllers in einem Produkt vereint. Dies führt zu einer Vereinfachung im täglichen Lackierbetrieb durch Wegfall unterschiedlichster Füllersorten und den dazugehörigen Zusätzen. Mit 1K- und 2K-Lacken überlackierbar.





Physikalische Eigenschaften

 COLOR	 40-225-4001	 40-225-4002	 40-225-4003	 VOC 2004/42/II(b)(c)(540)<540
 4:1	Härter 40-250HF Schleiffüller: 99-200 Acrylic Thinner 0 - 5% Naß-in-Naß Füller: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15% Kunststoff-Füller: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15%			 12 Monate


Anwendung

 Reinigung	 20°C 40-250HF 1h	 S	Schleiffüller: 20 - 30 s Naß-in-Naß Füller: 15 - 20 s Kunststoff-Füller: 15 - 20 s	 1 - 3 Spritzgänge 1,2 - 1,8 mm 1,6 - 2,0 bar
 +	Schleiffüller: 60 - 180 µm Naß-in-Naß Füller: 40 - 60 µm Kunststoff-Füller: 20 - 30 µm		Zwischenablüfzeit 5 - 8 min Endablüfzeit vor Ofentrocknung 10 - 15 min	Verbrauch: 5 - 7 m ² /l bei 45µm TDS


Trocknung


	 20°C Schleiffüller: schleifbar nach 4 - 5 h Naß-in-Naß Füller: überlackierbar nach 15 - 20 min		kurzwellig 8 Minuten mittelwellig 10 - 15 Minuten
 60°C	Schleiffüller: schleifbar nach 30 - 40 min		

Lagerung

 Lagern Sie das Produkt an einem belüfteten Ort. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zwischen +5°C und 20°C aufbewahren.

Sicherheit

 Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

 Dieses Datenblatt dient nur zu Informationszwecken. Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem neuesten Stand der Technik und beruhen auf langjähriger Erfahrung bei der Herstellung unserer Produkte. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle Rechte vorbehalten.